

Ausbesserung von kleinen Oberflächenschäden

Anleitung mit wichtigen Details zur Oberflächenkorrektur von Parkett bei

- Druckstellen
- Beschädigungen
- Kratzern

Das Problem

Meist sind es kleine Beschädigungen am Parkett, die während der Verlegung oder danach Ärger bereiten und mit unverhältnismäßig hohem Aufwand korrigiert werden müssen. Diese Kleinigkeiten verlangen praktische Lösungen, die kostengünstig, schnell und einfach sind und den Kunden zufrieden stellen.

Die Lösung

bieten wir durch das Parkett-Reparatursystem mit Weichwachs, Hartwachs, Spezialkitt und Farbblackstiften für alle Parkethölzer. Die Ausbesserungen kleiner Schäden wie Kratzer, Risse, Löcher, Druckstellen, gestauchte Kanten, Absplitterungen usw. auf der Parkettoberfläche gelingen auch mit einfachen Hilfsmitteln gut.



Schadensbild 1: Kleinere Druckstelle in der Holzoberfläche

Benötigte Materialien:

Hartwachs C13, Hartwachsschmelzer, Lackziehklinge,
HARO Pflege Tuch

Für versiegelte Oberflächen: ansatzloses Sprühlacksystem

Für geölte Oberflächen: Ölbalsam/aqua oil

Weitere Hilfsmittel: Reinigungsbenzin/Aceton, Stechbeitel

Reparaturvorgang:

- 1 Zwei Hartwachsstangen für die entsprechende Holzart auswählen – einen helleren und einen mittleren bis dunkleren Farbton jeweils der Holzoberfläche entsprechend.
- 2 Mittels Stechbeitel den Lack in der Druckstelle ausschaben und sorgfältig entfernen.
- 3 Hartwachs mit der Spitze des Hartwachsschmelzers abwechselnd in die Druckstelle eintropfen, hell beginnen und mit dunklerem Wachsfarbtönen dem Holzfarbtönen angleichen (Mischeffekt). Dabei die Stelle leicht überfüllen. Max. Füllhöhe mit Hartwachs C13 2 mm über der Oberfläche, dadurch wird ein leichtes Abziehen gewährleistet.
- 4 Nach ca. 1 Minute mit der Lackziehklinge das Hartwachs in feinen Schichten plan abziehen.
- 5 Anschließend mit Reinigungsbenzin/Aceton und Hamburger Pflege Tuch die Reparaturstelle von Wachsresten auf der Oberfläche entfernen.
- 6 Bei versiegelten Oberflächen Reparaturstelle anschließend mit ansatzlosem Sprühlacksystem, bei geölten Oberflächen mit Ölbalsam/aqua oil und sauberem HARO Pflege Tuch polieren. Dadurch gleichen sich die Randzonen der Druckstelle an die Holzoberfläche an.



Schadensbild 2: Größere, breitere Beschädigung an der Holzoberfläche. Druckstelle, Einkerbung, Holzabschieferung usw.

Benötigte Materialien:

Spezialkitt-Set in verschiedenen Holzfarben,
Weichwachsspachtel, HARO Pflege Tuch

Für versiegelte Oberflächen: ansatzloses Sprühlacksystem

Für geölte Oberflächen: Ölbalsam/aqua oil

Weitere Hilfsmittel: Reinigungsbenzin/Aceton, Stechbeitel

Reparaturvorgang:

1. **Spezialkitt entsprechen der Holzfarbe auswählen.**
 - Fläche muss zur Reparatur sauber, staubfrei und trocken sein
 - Spezialkitt in die auszugleichende Stelle einbringen
 - Überschuss mit beiliegendem Spachtel abnehmen
 - Kittreste können mit einem feuchten Tuch entfernt werden
 - Trockenzeit mind. 2 Stunden
 - Nach der Trocknung ist eine Nachbehandlung mit Lack für Spezialkitt zu empfehlen (bei Laminat zwingend)



2. Lack für Spezialkitt

- Spezialkitt trocknen lassen; Oberflächen leicht aufrauen
- Fläche muss zur Reparatur sauber, staubfrei und trocken sein
- Lack für Spezialkitt vor Gebrauch gut schütteln
- Lack mit Pinsel dünn auftragen
- Trockenzeit mind. 2 Stunden

Schadensbild 3:

Kratzer längs und quer zur Holzfaser, die bis in die Holzoberfläche reichen.

Benötigte Materialien:

Hartwachs C 13 und Hartwachsschmelzer, Lackziehklinge, HARO Pfllegetuch

Für versiegelte Oberflächen: ansatzloses Sprühlacksystem

Für geölte Oberflächen: Ölbalsam/aqua oil

Weitere Hilfsmittel: Reinigungsbenzin/Aceton, Stechbeitel

Reparaturvorgang:

- 1 Zwei Hartwachsstangen für die entsprechende Holzart auswählen – einen helleren und einen mittleren bis dunkleren Farbton jeweils der Holzoberfläche entsprechend.
- 2 Hartwachs mit der Spitze des Hartwachsschmelzers abwechselnd in Kratzer eintropfen, hell beginnen und mit dunklerem Wachs Farbton dem Holzfarbton angleichen (Mischeffekt).
- 3 Nach ca. 1 Minute mit der Lackziehklinge das Hartwachs in feinen Schichten plan abziehen. Achtung! Die umliegenden Lackoberfläche durch Lackziehklinge nicht beschädigen.
- 4 Anschließend mit Reinigungsbenzin/Aceton und HARO Pfllegetuch die Reparaturstelle von Wachsresten auf der Oberfläche entfernen.
- 5 Reparaturstelle anschließend bei versiegelter Oberfläche mit ansatzlosem Sprühlacksystem, bei geölte Oberflächen mit Ölbalsam/aqua oil und sauberem HARO Pfllegetuch polieren. Dadurch gleichen sich die Randzonen des Kratzers an die Oberfläche an.



Wie Ihr Parkett noch länger schön bleibt:

Ölbalsam/aqua oil für die Intensivpflege von BioTec Oberflächen.

Spezialpflegemittel nach der Reparatur sowie für die Intensivpflege bei stark beanspruchtem Parkett. Ölbalsam und Spa Öl natura ist auch für die Oberflächenbehandlung von roh geschliffenem Parkett geeignet.

Für die Werterhaltung Ihres Bodens aber auch für Ihr persönliches Wohlbefinden ist ein Wohnklima von ca. 50-60 % relativer Luftfeuchte bei einer Raumtemperatur von ca. 20 °C ideal. Um die Luftfeuchtigkeit, insbesondere während der Heizperiode konstant zu halten, empfehlen wir Ihnen den Einsatz eines elektrischen Luftbefeuchters. So wird eine extreme Austrocknung des Bodens vermieden.

Zusätzlich ist vorteilhaft, unter Stuhl- und Tischbeinen Möbelgleiter aus Teflon und im Eingangsbereich Fußabstreifer zu verwenden. Zum Schutz unter Sesseln und Bürostühlen empfehlen wir Polycarbonatmatten.